

Description	<b>Nom du tissu</b>	Fire secure fabric
	<b>Utilisation</b>	Cleanroom - PPE
	<b>Classification salle blanche</b>	
	ISO	4 - 8
	EU GMP	B - C
	US FED Std	10 - 100.000
	<b>Poids</b>	130 g/m <sup>2</sup>
	<b>Composition du tissu</b>	99% Nomex filament / 1% Carbon
	<b>Type de fil antistatique</b>	Negastat
	<b>Finition</b>	EN11612:2008 Flame retardant - test report 60067 of 17/5/2013
	<b>Armure</b>	Toile 1/1
	<b>Motif</b>	Carré 5mm * 5mm
	<b>Stérilisation</b>	Vapeur - Gamma
<b>Couleurs disponibles</b>		
<b>Confort utilisateur</b>	Péluchage réduit Tissu durable	

Performance	<b>Perméabilité à l'air en accordance avec ISO 9237-2 1995</b>	à définir
	<b>Perméabilité à la vapeur en accordance avec ISO 11092:2014 Ret</b>	4,12 m <sup>2</sup> Pa/W
	<b>Résistance Dynamométrique en accordance avec ISO 13934/1</b>	Warp 130 daN / Weft 130 daN (+- 10%)
	<b>Abrasion en accordance avec ISO 12947/2:1998</b>	à définir
	<b>Electric arc rating (Open arc) volgens ASTM D 3776</b>	4,9 cal/cm <sup>2</sup>
	<b>Résistance au déchirement en accordance avec ISO 13937-2</b>	Warp 5,5 daN / Weft 5,5 daN (+- 1daN)
	<b>Temps de décharge en accordance avec EN 1149-3</b>	< 0,01 sec
	<b>Résistivité de surface en accordance avec EN 1149-1</b>	côté droite: 8,11 x 10exp11 Ohm/m <sup>2</sup> côté gauche: 1,12 x 10exp12 Ohm/m <sup>2</sup>
	<b>Washing instructions</b>	Washing: 60°C Chlore: No Tumbler: Yes Ironning: 200°C Dry cleaning: Yes