


Description	Nom du tissu	Pro-Tech fabric
	Utilisation	Salle blanche - Bloc opératoire
	Classification salle blanche	
	ISO	4 - 8
	EU GMP	A - C
	US FED Std	10 - 100.000
	Poids	135 g/m ²
	Composition du tissu	99% PES / 1% CA
	Type de fil antistatique	Negastat
	Finition	Hydrophobic
	Armure	Serge 2/1
	Motif	Carré 5mm*5mm
	Stérilisation	Vapeur - Gamma - Beta - ETO
Couleurs disponibles		
Confort utilisateur	Péluchage réduit Filtration importante En accord avec le Standard Européen EN13795	

Performance	Perméabilité à l'air en accord avec ISO 9237-2 1995	4,93 l/m ² .s
	Perméabilité à la vapeur en accord avec ISO 11092:2014 Ret	5,08 m ² Pa/W
	Résistance Dynamométrique en accord avec ISO 13934/1:2013	Chaîne 1000 N / Trame 1100 N
	Abrasion en accord avec ISO 12947/2:1998	90.000 tours
	Temps de décharge en accord avec EN 1149-3	0,01 sec
	Résistivité de surface en accord avec EN 1149-1	10exp9 Ohm/m ²
	Effet filtration	
	à 0,3 µm	79%
à 0,5 µm	81%	
à 5,0 µm	90%	

